

Realiseren van tegelvoegen, van 1 tot 6 mm breedte, op muren en vloeren binnen :

- fijne voeg, glad uitzicht
- waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling
- maakt geen krassen op faience dankzij zijn schuurvrije vulstoffen



GEBRUIK

Toepassingsdomeinen

- realiseren van tegelvoegen van 1 tot 6 mm breedte : voegen van faience, marmer, natuursteen, keramische tegels, glasdeeg

Toegelaten ondergronden

- vloeren en muren binnen
- privé-zwembaden

GEBRUIKSLIMIETEN

weber.joint pro niet gebruiken :

- op vloeren onderworpen aan zwaar verkeer, op gevels, op houten platen of op een plankenvloer bedekt met een egalisatiemortel : **weber.joint flex** gebruiken
- in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk (≥ 80 bars), aan agressieve producten (zuren, detergents, ...) of in lokalen onderworpen aan specifieke voorschriften inzake hygiëne : **weber.joint poxy** of **weber.joint HR** gebruiken
- **weber.joint pro zuiver wit** of **beige** niet gebruiken in zwembaden gefilterd door een electrofysisch procédé, **weber.joint pro cementgrijs**, **parelgrijs** of **staalgrijs** gebruiken
- voor het voegen en kleven van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden : **weber.joint poxy** gebruiken

GEBRUIKSVORZORGEN

- de reglementaire etikettering op de verpakking naleven

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : tot 2 uren
- wachttijd vóór volledige uitharding : minimum 12 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : minimum 24 uren
deze tijden bij + 20°C verkorten bij hogere en verlengen bij lagere temperaturen
- voegbreedte : van 1 tot 6 mm

MEER INFORMATIE

VERKOOPEENHEDEN



- zak van 25 kg (volledige pallet onder krimpfolie van 48 zakken, hetzij 1200 kg)
- verpakking onder folie van 4 x 5 kg - **BEHALVE BEIGE** (volledige pallet onder krimpfolie van 54 eenheden, hetzij 1080 kg)

PALLETFORMAAT

- 107 x 107 cm

VERBRUIK

- van 0,2 tot 1,5 kg/m² afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het tegelformaat

KLEUREN

cementgrijs, staalgrijs, parelgrijs, beige, zuiver wit

GEREEDSCHAP

sponsspaan, rubberen voegspaan, witte schoonmaakpad

BEWARING

1 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

WERFOPLOSSING

- Hoe tegels plaatsen op een reeds betegelde of geschilderde binnenmuur?
- Hoe natuursteentegels plaatsen ?
- Hoe laagporeuze tegels plaatsen op vloeren?
- Hoe tegels plaatsen in een korte tijdsperiode?

IDENTIFICATIE

- samenstelling : wit of grijs cement, minerale vulstoffen, cellulosederivaten, waterwerende middelen

PRESTATIES

- geklasseerd volgens EN 13888 : CG2 WAR
- dichtheid van de uitgeharde mortel : 1,6
- druksterkte : ongeveer 23 N/mm²
deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

REFERENTIEDOCUMENTEN

- getest volgens de Europese Normen (EN) van toepassing

AANBEVELINGEN

- bij het voegen met zuiver witte voegmortel, het tegelwerk met witte kleefmortel verlijmen
- voor het voegen van vlekgevoelige natuursteen, **weber.joint pro zuiver wit of beige** gebruiken (eerst een test uitvoeren)
- om de reiniging van poreuze tegels te vergemakkelijken, **weber.prim joint** gebruiken vóór het aanbrengen van **weber.joint pro** (eerst een test uitvoeren)
- om uitbloeiingen van de voegmortel maximaal te vermijden :
- de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen respecteren en het restvochtgehalte controleren
- de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal de ondergrond) aanbrengen
- de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater respecteren
- de mortel voldoende laten aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen
- de voegen niet te nat maken tijdens het reinigen

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- ervoor zorgen dat de ruimte bestemd voor het voegen droog is en vrij van lijm
- indien nodig, door uitkrabben reinigen om een goede hechting, een gelijkmatige droging en een homogene kleur van de voeg te verzekeren

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- niet aanbrengen in volle zon of op warme tegels

- Hoe een duurzame betegeling in een zwembad uitvoeren?
- Hoe de vorming van kalkuitbloeiing (kleurnuances) bij voegmortels voorkomen ?
- Hoe watergevoelige ondergronden beschermen ?
- Hoe een zwembad waterdicht maken en duurzaam betegelen?
- Hoe tegels plaatsen op een bestaande vloerbekleding?
- Hoe laagporeuze tegels plaatsen op vloeren ?
- Hoe tegels plaatsen in een korte tijdspanne ?
- Hoe tegels plaatsen op een bestaande vloerbekleding ?
- Hoe tegels plaatsen op een reeds betegelde of geschilderde binnenmuur ?
- Hoe een duurzame betegeling in een zwembad uitvoeren ?
- Hoe watergevoelige ondergronden beschermen ?
- Hoe de vorming van kalkuitbloeiing (kleurnuances) bij voegmortels voorkomen ?
- Hoe tegels plaatsen op een anhydrietdekvloer (dekvloer op basis van calciumsulfaat) ?
- Hoe een duurzame betegeling in een zwembad uitvoeren ?
- Hoe tegels plaatsen op een anhydrietdekvloer (dekvloer op basis van calciumsulfaat) ?
- Hoe tegels plaatsen op een reeds betegelde of geschilderde binnenmuur ?

AANBRENGEN

- aanmaken, bij voorkeur met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm), met zuiver water :
 - **weber.joint pro cementgrijs, staalgrijs** : 7,5 l per zak van 25 kg en 1,5 l per zak van 5 kg
 - **weber.joint pro zuiver wit, parelgrijs, beige** : 8,5 l per zak van 25 kg en 1,75 l per zak van 5 kg
- **weber.joint pro** diagonaal op de tegels uitsmeren en met de voegspaan (rubberen pad) of een rubberen aftrekker (op vloeren) de voegen volledig vullen
- het teveel aan voegmortel met de voegspaan, vastgehouden in een meer verticale hellingshoek (45°), verwijderen
- vóór uitharding met een herhaaldelijk gespoelde vochtige spons of een sponsspaan de tegels diagonaal reinigen
- erop letten de voegen niet uit te hollen om de tegelboorden achteraf niet te beschadigen
- na het drogen van de mortel, de tegels met een droog doek of met de witte schoonmaakpad afdrogen

